

E130HX 超微粒鎢鋼塗層多用途立銑刀


Multipurpose End Mills

MG
Carbide

AlTiCrN
HX



Type of Operation



Code No. E130HX-Dc

Dc 0 -0.02	Lc mm	L mm	d h6	AlTiCrN E130HX
1	3	50	4	●
1.5	5	50	4	●
2	6	50	4	●
2.5	8	50	4	●
3A	8	50	4	●
4A	11	50	4	●
3	8	50	6	●
3.5	10	50	6	●
4	11	50	6	●
4.5	11	50	6	●
5	13	50	6	●
5.5	13	50	6	●
6	16	50	6	●
6.5	16	60	8	●
7	20	60	8	●
7.5	20	60	8	●
8	20	60	8	●
8.5	20	72	10	●
9	22	72	10	●
9.5	22	72	10	●
10	22	72	10	●
11	26	75	12	●
12	26	75	12	●
14	32	90	16	●
16	38	100	16	●
18	38	100	20	●
20	38	100	20	●

Work Material

P	H	M	K	N	S
●	●	●	●	○	○

P 鋼鐵
Steel

H 硬化鋼 <38HRC
Hardened Steel

H 硬化鋼 <48HRC
Hardened Steel

M 不銹鋼
Stainless Steel

K 鑄鐵
Cast Iron

N 鋁
Aluminium

N 銅
Copper

S 鈦合金
Titanium

S 鎳
Nickel

S 高溫合金
High Temp Alloys

Feature of product:

3刃多用途立銑刀

採不等螺旋、不等分劃設計，有效抑制振動。

大排屑溝使其排屑順暢，可應對各式材料。

搭配AlTiCrN奈米多層膜塗層，有效提升刀具壽命。

適用於多種類材料切削加工。

E130HX 切削條件參考表

Recommended Milling Conditions

Side Milling 側面切削

被削材 Work Material		GR.1 碳鋼 Carbon Steel		GR.2 低合金鋼 Low-alloyed Steel (~24HRC)		GR.3 高合金鋼 Hi-alloyed Steel (~30HRC)		GR.4 硬化鋼 Hardened Steel (30-38HRC)		GR.5 硬化鋼 Hardened Steel (38-48HRC)		GR.8 不銹鋼 Stainless Steel		GR.9 鑄鐵 Cast Iron		GR.15 鈦合金 Titanium	
切削速度 Vc m/min		100		100		80		65		60		65		100		30	
型號 Code No.	刃徑 Dc	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)
E130HX-1	1	18,000	200	18,000	200	14,500	150	12,800	140	12,800	140	12,800	140	18,000	200	12,800	50
E130HX-1.5	1.5	15,000	220	15,000	220	12,500	180	11,000	160	11,000	160	11,000	160	15,000	220	11,200	52
E130HX-2	2	12,000	400	12,000	400	10,000	300	9,500	230	9,500	230	9,500	230	12,000	400	8,200	50
E130HX-2.5	2.5	10,000	450	10,000	450	8,000	400	7,600	250	7,600	250	7,600	250	10,000	450	5,000	52
E130HX-3	3	9,000	600	9,000	600	6,600	550	6,000	300	3,800	80	6,000	300	9,000	600	3,100	50
E130HX-4	4	6,600	650	6,600	650	5,000	630	4,500	350	2,800	90	4,500	350	6,600	650	2,300	60
E130HX-5	5	5,300	700	5,300	700	4,000	635	3,500	360	2,200	95	3,500	360	5,300	700	1,900	65
E130HX-6	6	5,300	720	5,300	720	4,000	645	3,500	300	2,200	130	3,500	300	5,300	720	1,900	80
E130HX-8	8	4,000	700	4,000	700	3,000	565	2,600	200	1,600	140	2,600	200	4,000	700	1,400	90
E130HX-10	10	3,200	620	3,200	620	2,400	550	2,100	230	1,300	140	2,100	230	3,200	620	1,100	95
E130HX-12	12	2,600	580	2,600	580	2,000	500	1,700	225	1,100	115	1,700	225	2,600	580	1,000	80
E130HX-14	14	2,300	550	2,300	550	1,800	450	1,400	200	900	100	1,400	200	230	550	900	70
E130HX-16	16	2,000	500	2,000	500	1,500	400	1,300	160	830	90	1,300	160	2,000	500	720	65
E130HX-18	18	1,800	450	1,800	450	1,400	350	1,200	140	700	80	1,200	140	1,800	450	650	65
E130HX-20	20	1,500	420	1,500	420	1,200	315	1,000	150	650	70	1,000	150	1,500	420	600	65
切入深度 (mm)		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D	
		ae:0.2D		ae:0.2D		ae:0.2D		ae:0.2D		ae:0.1D		ae:0.2D		ae:0.2D		ae:0.1D	

Plunge milling 插銑

被削材 Work Material		GR.1 碳鋼 Carbon Steel		GR.2 低合金鋼 Low-alloyed Steel (~24HRC)		GR.3 高合金鋼 Hi-alloyed Steel (~30HRC)		GR.4 硬化鋼 Hardened Steel (30-38HRC)		GR.5 硬化鋼 Hardened Steel (38-48HRC)		GR.8 不銹鋼 Stainless Steel		GR.9 鑄鐵 Cast Iron		GR.15 鈦合金 Titanium	
切削速度 Vc m/min		100		100		80		65		60		65		100		30	
型號 Code No.	刃徑 Dc	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)	RPM 迴轉速度 (min-1)	Feed 進給速度 (mm/min)
E130HX-3	3	8,500	320	8,500	320	6,300	200	5,800	110	5,800	110	5,800	105	8,500	320	4,800	80
E130HX-4	4	6,300	350	6,300	350	4,700	205	4,200	110	4,200	110	4,200	110	6,300	350	3,600	85
E130HX-5	5	5,000	350	5,000	350	3,800	210	3,500	120	3,500	120	3,500	125	5,000	350	2,800	90
E130HX-6	6	4,200	380	4,200	380	3,200	220	2,800	130	2,800	130	2,800	120	4,200	380	2,400	95
E130HX-8	8	3,200	350	3,200	350	2,400	210	2,200	120	2,200	120	2,200	120	3,200	350	1,800	85
E130HX-10	10	2,500	300	2,500	300	1,800	180	1,700	100	1,700	100	1,700	105	2,500	300	1,500	70
E130HX-12	12	2,000	300	2,000	300	1,600	190	1,400	100	1,400	100	1,400	100	2,000	300	1,200	70
E130HX-14	14	1,800	200	1,800	200	1,400	160	1,300	80	1,300	80	1,300	80	1,800	200	1,000	60
E130HX-16	16	1,500	180	1,500	180	1,200	140	1,200	80	1,200	80	1,200	80	1,500	180	800	60
E130HX-18	18	1,400	150	1,400	150	1,000	120	1,000	60	1,000	60	1,000	60	1,400	150	700	50
E130HX-20	20	1,300	100	1,300	100	800	80	800	60	800	60	800	60	1,300	100	600	50
切入深度 (mm)		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D		ap:1.5D	
		ae:0.2D		ae:0.2D		ae:0.2D		ae:0.2D		ae:0.1D		ae:0.2D		ae:0.2D		ae:0.1D	

1. Please work with good rigidity / high precision facilities and collet chuck.
2. Please choose proper cutting fluid.
3. The cutting data is reference value only. Please adjust it according to your real working conditions.
4. If RPM is lower the reference value, the Feed rate (fz) and RPM should be reduced by the same proportion.
5. If vibration occurs during cutting, please reduce cutting parameter.